


# 「古紙再生適性マーク」のご案内

## 印刷物制作者の皆様へ

御社で制作・発行する印刷物に「古紙再生適性マーク」を!

1. 古紙回収の一層の普及
2. 古紙リサイクルの推進

皆様ご存知のように、資源回収には「分別」が欠かせません。印刷物は紙でできていますが、リサイクルされて紙になるものばかりではありません。何に再生されるかを踏まえた分別が必要です。



【紙】印刷情報用紙、衛生用紙など（一部は包装紙としても使われる）

【板紙】主に包装材料として使用される段ボール原紙、白板紙など

日本の古紙回収率は約70%、古紙利用率は約60%です。

段ボールなど「板紙」の古紙利用率は92%で、これ以上増やすのは困難です。一方、印刷用紙など「紙」の古紙利用率は約37%で、まだまだ余地があります。しかし、「紙」にリサイクルできる古紙は、異物がなく、品質の高い古紙だけです。このため、古紙は余っているように見えて、実は足りていないのです。

森林資源保全のためには、「紙」の古紙利用率を高めることが必要で、つまり、印刷物から印刷物にリサイクルする仕組みを普及・推進することが重要です。

エコ印刷研究会では、こうした観点から、「古紙再生適性マーク」を提唱します。

「印刷物によみがえる印刷物」普及のため、ぜひご活用ください。

### 古紙再生適性マーク <2スター>


紙になる印刷物に



古紙再生適性

### 古紙再生適性マーク <1スター>

板紙になる印刷物に



古紙再生適性

URL <https://eco-ken.com/mark/>

エコ印刷研究会

〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘 4-39-5-507 コムデザイン株式会社内 エコ印刷研究会事務局  
TEL 043-307-3730 FAX 043-307-3728 <https://eco-ken.com/>

紙の再生利用、特に印刷物から印刷物へのリサイクルを推進するため、ぜひ印刷物に「古紙再生適性マーク」および説明文を表示してください。下記の条件において、「古紙再生適性マーク」を使用することができます。

なお、古紙再生適性マークの周知・普及を目的とする印刷物・ホームページ等には、使用条件によらず掲載することができます。ただし、マークの紹介であることがわかるデザインとしてください。

## 「古紙再生適性マーク(1スター)(2スター)」使用条件

- ・ リサイクル適性ランクリスト「A」の資材のみを使用した印刷物（「2スター」の場合）
- ・ リサイクル適性ランクリスト「A」および「B」の資材のみを使用した印刷物（「1スター」の場合）  
※表紙や綴じ込みなど、印刷物を構成する一部でも上記以外を使用したものについては対象外
- ・ マークと説明文をともに表示する  
※説明文「不要となった際は、古紙回収・リサイクルに出してください」
- ・ 印刷物の裏表紙、奥付など分かりやすい場所に表示する
- ・ マークと説明文をできるだけ近くに表示する
- ・ 森林資源保全の観点から、古紙パルプや森林認証パルプなど、できるだけ環境配慮型パルプ配合率の高い印刷用紙を使用する
- ・ 古紙リサイクル推進の観点から、「1スター」の場合でも、古紙リサイクル適性ランク「B」はできるだけ使用しない

### 【古紙リサイクル適性ランクリスト】

社団法人日本印刷産業連合会による印刷物に使用される資材の古紙リサイクル適性をまとめたリスト  
<http://www.jfpi.or.jp/environment/recycle/file/d-4.pdf>

## 「古紙再生適性マーク(1スター)(2スター)」使用方法

マーク使用料は不要です。使用届にご記入の上、エコ印刷研究会事務局までファックス（043-307-3728）または郵便にてお送りください。画像データはエコ印刷研究会ホームページにございます。

### 古紙再生適性マーク使用届

年　月　日

社名	
担当者名	
住所	〒
電話	
使用マーク	<input type="checkbox"/> 2スター（リサイクル適性ランクリスト「A」の資材のみを使用） <input type="checkbox"/> 1スター（リサイクル適性ランクリスト「A」「B」の資材のみを使用）
品種	<input type="checkbox"/> 業務用印刷物（会社案内・環境報告書・アニュアルレポート・名刺等） <input type="checkbox"/> 販促用印刷物（商品カタログ・パンフレット・チラシ等） <input type="checkbox"/> 周知・普及目的用印刷物・ホームページ等（社内資料・広報等） <input type="checkbox"/> その他（ ）
補足	

## 「古紙再生適性マーク」対応資材一覧表

(2スター) (1スター) それぞれ下記の資材のみを使用している印刷物に表示をおこなうことができる

		(2スター)で使用できる資材	(1スター)で使用できる資材
紙	普通紙	アート紙 [A]	アート紙 [A]
		コート紙 [A]	コート紙 [A]
		上質紙 [A]	上質紙 [A]
		中質紙 [A]	中質紙 [A]
		更紙 [A]	更紙 [A]
	加工紙	—	色紙(青または色の薄いもののみ) [B]
		—	ポリエチレン等樹脂コーティング紙 [B]
		—	ポリエチレン等樹脂ラミネート紙 [B]
		樹脂含浸紙(水溶性のもののみ) [A]	樹脂含浸紙(水溶性のもののみ) [A]
		—	グラシンペーパー [B]
		—	インディアペーパー [B]
インキ類	凸版インキ	全般 [A]	全般 [A]
		全般 [A]	全般 [A]
		溶剤型 [A]	溶剤型 [A]
		—	水性 [B]
		溶剤型 [A]	溶剤型 [A]
		—	水性 [B]
		全般 [A]	全般 [A]
	特殊インキ	—	UVインキ [B]
		ハイブリッドUVインキ [A]	ハイブリッドUVインキ [A]
		オフセット用金・銀インキ [A]	オフセット用金・銀インキ [A]
		—	グラビア用金・銀インキ [B]
		パールインキ [A]	パールインキ [A]
		OCRインキ(油性) [A]	OCRインキ(油性) [A]
		—	OCR UVインキ [B]
		—	E [B] インキ [B]
		—	蛍光インキ [B]
		OPニス [A]	OPニス [A]
加工資材	製本加工	製本用針金、ホッチキス等 [A]	製本用針金、ホッチキス等 [A]
		—	製本用糸 [B]
		—	EVA系ホットメルト [B]
		難細裂化EVA系ホットメルト [A]	難細裂化EVA系ホットメルト [A]
		PUR系ホットメルト [A]	PUR系ホットメルト [A]
		水溶性のり [A]	水溶性のり [A]
	表面加工	光沢コート(ニス引き、プレスコート) [A]	光沢コート(ニス引き、プレスコート) [A]
		—	光沢ラミネート(PP貼り) [B]
		—	UVコート、UVラミコート [B]
		—	箔押し [B]
	その他加工	—	シール粘着剤 [B]
		—	シール剥離紙 [B]
		リサイクル対応型シール粘着剤 [A]	リサイクル対応型シール粘着剤 [A]
		リサイクル対応型シール剥離紙 [A]	リサイクル対応型シール剥離紙 [A]
その他	異物	—	粘着テープ(リサイクル対応型のみ) [B]

※社団法人日本印刷産業連合会『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』(2006年1月)より作成  
※古紙リサイクル適性ランクリスト改定の場合はそれに順ずる